Conseils d'utilisation de l'élastifiant 2K en pot

1. Contenu de la livraison

- Élastifiant professionnel 2K en pot

2. Principes

- Pour augmenter la flexibilité des apprêts 2K, des peintures automobiles 2K et des vernis clairs 2K appliqués sur les pièces en plastique
- Rapport de mélange : Selon la flexibilité de la pièce en plastique, mélanger 25 % à 40 % dans le mélange peinture/durcisseur 2K prêt à l'emploi.
- Pression de pulvérisation Pistolet de pulvérisation HLVP / LVLP : 3 à 3,5 bars
- Buse de pulvérisation HLVP / pistolet de pulvérisation LVLP : 1,3 à 1,4 mm
- Température de traitement : env. 20 °C à 25 °C

3. Procédure

1. Porter l'élastifiant professionnel 2K à température ambiante (env. 20 °C à 25 °C) et mélanger soigneusement.
2. Ajouter l'élastifiant 2K dans une proportion de 25 % à 40 % (selon la flexibilité de la pièce en plastique) à l'apprêt 2K, à la peinture automobile 2K ou au vernis clair 2K déjà mélangé avec le durcisseur et bien remuer.
3. Continuer à appliquer la peinture comme d'habitude.

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.fr
+33 9 74 32 33 32
info@mg-prime.fr