Instructions pour crayon de peinture acrylique

1. Contenu de la livraison

- Crayon de retouche de peinture acrylique professionnel

2. Principes

- Peinture acrylique premium aux couleurs parfaites pour des supports tels que le métal, le bois, la céramique, la pierre, l'argile, le verre, le papier et les plastiques pouvant être peints
- Température de traitement : env. 20 °C à 25 °C
- Pour les applications à l'aérographe, la peinture peut être mélangée avec jusqu'à 20 % de diluant acrylique.

3. Procédure

1. Secouer vigoureusement le flacon de peinture acrylique et le durcisseur pendant environ 2 minutes et les porter à température ambiante (env. 20 °C à 25 °C). La bille de mélange doit être bien audible.
2. Laver l'objet à peindre et le nettoyer / dégraisser avec un dissolvant anti-silicone.
3. Ouvrir le flacon de peinture acrylique et tamponner délicatement et en fine couche les zones à peindre. Un pinceau pour l'application de la peinture est intégré dans le bouchon.
4. Si, après la première application de la peinture acrylique, la couche de couleur n'est pas encore complètement couvrante, répéter le point précédent après un temps d'évaporation d'environ 20 minutes.
5. Laisser sécher complètement la peinture acrylique pendant environ 24 heures. (Le temps de séchage dépend fortement de la température de l'objet et de la température extérieure.)
6. Pour un résultat parfait et pour harmoniser les différentes surfaces peintes, il est encore possible, après une semaine de séchage, de polir la partie nouvellement peinte avec un polissage doux. Ensuite, polir à nouveau la surface et la sceller avec de la cire dure.

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.fr
+33 9 74 32 33 32
info@mg-prime.fr