

Instructions vernis clair 2K en bombe

1. Contenu de la livraison

- Bombe de vernis clair 2K professionnel

2. Principes

- Aérosol 2K, avec système à 2 compartiments - composé d'un vernis clair et d'un durcisseur.
- Temps de traitement après activation : 12 heures.
- Temps de séchage : 24 heures.
- 400 ml de vernis clair 2K MG PRIME sont suffisants pour environ 1,3 m²
- Température de traitement : env. 20 à 25 degrés Celsius.

3. Procédure

1. Secouer vigoureusement la bombe de vernis clair 2K pendant environ 2 minutes et la porter à température ambiante (env. 20 °C à 25 °C). La bille de mélange doit être bien audible.
2. Laver l'objet à peindre et le nettoyer avec un dissolvant anti-silicone.
1. Recouvrir proprement les zones qui ne doivent pas être peintes.
2. Pour que la zone repeinte soit aussi imperceptible que possible, il est toujours recommandé de peindre des parties entières. (Peindre d'un bord / moulure jusqu'au bord / moulure suivant).
3. Activer la bombe de vernis clair : Appuyer fermement et vigoureusement sur la valve située en dessous de la bombe à l'aide du bouton en plastique du couvercle. Pour ce faire, retourner la bombe tête en bas. Un craquement distinct doit être audible.
4. Secouer ensuite à nouveau vigoureusement la bombe pendant 2 minutes.
5. Mettre le masque à peinture et pulvériser une première couche de vernis clair 2K sur la zone à peindre. (ATTENTION : pour éviter qu'il y ait des coulures de peinture, ne pas appliquer la première couche de manière couvrante).
6. Laisser sécher le vernis clair pendant 60 minutes.
7. Appliquer une deuxième couche de vernis clair 2K. Cette fois-ci, appliquer une couche de manière couvrante en effectuant des mouvements réguliers et lents en allant d'un côté à l'autre. Veiller à ce que les bandes à peindre se recouvrent environ aux 2/3. La buse de la tête de pulvérisation à jet large peut être réglée selon les besoins.
8. Laisser sécher le vernis clair pendant 24 heures. (Le temps de séchage dépend fortement de la température de l'objet et de la température extérieure).

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.fr
+33 9 74 32 33 32
info@mg-prime.fr