Instructions pour peinture acrylique 2K / peinture acrylique 2K RAL en bombe

1. Contenu de la livraison

- Peinture acrylique 2K / Peinture 2K RAL en bombe

2. Principes

- Peinture premium aux couleurs parfaites pour des supports tels que le métal, le bois, la céramique, la pierre, l'argile, le verre, le papier et les plastiques pouvant être peints.
- Température de traitement : env. 20 °C à 25 °C
- 400 ml suffisent pour environ 1,3 m²

3. Procédure

1. Le support doit être exempt de poussière, sec et dégraissé - nettoyer si nécessaire avec un solvant anti-silicone.
2. Agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes avant utilisation. (La bille de mélange doit être audible).
3. Activer la bombe de peinture 2K : appuyer sur la valve située en dessous de la bombe à l'aide du bouton en plastique du couvercle. Pour ce faire, retourner la bombe tête en bas. Un craquement distinct doit être audible. (Utiliser l'aérosol dans les 12 heures suivant l'activation.)
4. Secouer ensuite à nouveau vigoureusement la bombe pendant 2 minutes.
5. Pulvériser la peinture sur l'objet et laisser s'aérer pendant 30 minutes.
6. Appliquer seulement ensuite la peinture en 1 à 2 couches couvrantes.
7. Laisser sécher complètement la peinture après la dernière application (Le temps de séchage dépend fortement de la température de l'objet et de la température extérieure.)

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.fr
+33 9 74 32 33 32
info@mg-prime.fr